PLASMA ETCHING ELECTRODE PLATE AND MANUFACTURING METHOD THEREFOR

Publication number: JP2001102357 (A)

Publication date:

2001-04-13

Inventor(s): MORI TAMOTSU; OSANAI FUMITAKA; YONEHISA TAKASHI

Applicant(s):

MITSUBISHI MATERIALS CORP

Classification: - international:

H01L21/302; H01L21/3065; H01L21/02; (IPC1-7): H01L21/3065

- European:

Application number: JP19990274149 19990928

Priority number(s): JP19990274149 19990928

Abstract of JP 2001102357 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a plasma etching electrode plate which will not generate particles. SOLUTION: A small through-hole 5 is provided to a plasma etching electrode plate 2 at right angles with its surface, where the through-hole 5 is composed of a large-diameter straight hole 8 and a small-diameter straight hole 9. By this setup, a plasma etching electrode plate which will not produce particles can be obtained.

アエッテングガス 不解新撰意 8大極ストレート和部分 小程ストレート孔組分名 2 電磁艇

Data supplied from the esp@cenet database --- Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-102357 (P2001-102357A)

(43)公開日 平成13年4月13日(2001.4.13)

(51) Int.Cl.7	識別記号	FI	テーマコード(参考)
HOIL 21/3065		H01L 21/302	B 5F004

審査請求 未請求 請求項の数7 OL (全 8 頁)

(21)出願番号	特顧平11-274149	(71)出職人			
			三菱マテリアル株式会社		
(22)出順日	平成11年9月28日(1999.9.28)		東京都千代田区大手町1丁目5番1号		
		(72)発明者	森 保		
			兵庫県三田市テクノバーク12-6 三菱マ		
			テリアル株式会社三田工場内		
		(72) 発明者			
		(14)	兵庫県三田市テクノバーク12-6 三菱マ		
			テリアル株式会社三田工場内		
		(74)代理人	100076679		
			弁理士 富田 和夫 (外1名)		


最終百に絞く

(54) 【発明の名称】 プラズマエッチング用電極板およびその製造方法

(57)【要約】

【課題】 パーティクルが発生することのないプラズマエ ッチング用電極板を提供する。

【解決手段】電極板の厚さ方向に平行に貫通網孔5が設 けられているプラズマエッチング用電極板2において、 前記貫通細孔5は大径ストレート孔部分8 および小径ス トレート孔部分9で構成されている。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 電極板の厚さ方向に平行に貫通網孔が設けられているプラズマエッチング用電極板において、 前記買通細孔のエッチングガス流入側の径は、エッチン グガス流出側の径よりも大であることを特徴とするプラ ズマエッチング用電板板。

1

【請求項2】 電極板の厚さ方向に平行に貫通縮孔が設けられているプラズマエッテング用電板板とおいて、 防記貫通編孔は、エッチングガス流人側に形成された大 径ストレート孔部分と、エッチングガス流出側に形成さ 10 れた前記大径ストレート孔部分よりも小径の小径ストレート孔部分からなることを特徴とするプラズマエッチン グ用電板板

【請求項3】 電極板の厚さ方向に平行に質適細孔が優けられているプラズマエッチング用電極板とおいて、前記買適細孔は、エッチングガス液人側形形成された大陸ストレート孔部分と、エッチングガス流出側に形成された前記大艦ストレート孔部分のト陸ストレート孔部分の間に形成された大陸ストレート孔部分の間に形成された大陸ストレート孔部分の個と形成された大陸ストレート孔部分の怪よりも大きい中医ストレート孔部分とからなって、大きないでは、アース部分の間に形成された大陸ストレート孔部分の後よりも大きい中医ストレート孔部分とからなることを特徴とするプラズマエッチング用電極板。

【精本項4】 電極板の厚さ方向に平行に貫適細孔が設けられているプラズマエンチング用電磁板において、 耐比質適解は、エッチングガス流入側に形成された大 径テーパー孔部分と、エッチングガス流出側に形成された小径ストレート孔部分からなり、前近7億テーパー孔 部分は前記小径ストレート孔部分に向かってテーパー状 に小径化し、小径ストレート孔部分に接続されているこ 30 とを特徴とするプラズマエンチング用電板板

【請求項5】 前記プラズマエッチング用電極板は、単 結晶シリコン板、多結晶シリコン板、カーボン、アモル ファスカーボン、炭化ケイ業、窓化ケイ素の内のいずれ かで構成されていることを特徴とする請求項1、2、3 または4記載のプラズマエッチング用電価板。

【請求項6】 前記プラズマエッチング用電極板は厚さ・5~20mmを有し、前記プラズマエッチング用電板板に設けられたエッチングガス流出側に設けられた質 瀬極和の小径ストレート孔砂分の径は0.2~0.8m 40mを有し、エッチングガス流入側に設けられた質 蓮細孔の径はエッテングガス流上側に設けられた質 蓮細孔の径の1、01~10倍の範囲内にあることを特徴とする請求項1、2、3、4または5記載のプラズマエッチング 用電板板。

【請求項?】 ブラズマエッチング用電極板のエッチン グガス級人側から電極板の厚さ方向に平行に大陸ストレ ート孔部分または大陸テーバー孔部分を形成したのち、 ブラズマエッチング用電極板のエッチングガス流出側か ち小径ストレード乳部分を開雑状に形成することを特徴 50 1は質確和工人を高速で過過するエッチングガスでより

とするプラズマエッチング用電極板の製造方法。 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】との発明は、プラズマエッチング 装置において、接エッチング体と対向する側に設けて使 用する電極板およびその製造方法に関するものである。 【0002】

【登来の技術】一般に、半導体集積回路を製造する際に、Siウェルをエッチングする必要があるが、このSiウェルをエッチングする必要があるが、このSiウェルをエッチングを設めれるとの。19 ラズマエッチング装置は、図7に示されるように、真空容器1 内に電板の 2 条を持つが開発とおいて設けられて対り、発行3 の上にSiウェハ4 を載微し、Arの他にCHF以またはCF、を含むエッチングガス7を電板板2に設けられた真通紙15を造してSiウェルスで表で表で表である。19 元の間に高周波電源8 により電極板2 に実出の間により、保险部でブラズマ10 となり、Cのブラズマ10 がSiウェルに当ってSiウェル4の表面がエッチングオス1 に構造して対当るの間により、保险部でブラズマ10 となり、Cのブラズマ10 がSiウェルに当ってSiウェハ4の表面がエッチングされるようになっている。

っている。 【0003】電極板2は、通常、カーボン、アモルファ スカーボン、炭化シリコン、窒化シリコンで作製される が、近年、単結晶シリコンまたは多結晶シリコン、さら にドーピングされた単結晶シリコンまたは多結晶シリコ ンで構成された電極板も提案されており、この単結晶シ リコンまたは多結晶シリコンで構成された電極板は前記 カーボン、アモルファスカーボン、炭化シリコン、窪化 シリコンで作製した電価板よりも被処理物のSiウェハ を均一にエッチングすることができるとされている。 【0004】前記電価板2を図7に示されるようにセッ トし、架台3の上にSiウェハ4を載置し、エッチング ガス7を電極板2に設けられた賞通網孔5を通してSi ウェハ4に向って流しながら高周波電源6により電極板 2と架台3の間に高周波電圧を印加し、この高周波電圧 を印加することにより、電極板2と架台3の間の空間で プラズマ10を形成し、とのプラズマ10をSiウェハ に当ててSiウェハ4の表面をエッチングすると、図6 の電極板2の質値細孔5の拡大断面図に示されるよう に、エッチングガス流出側(図8の電板板2の下側)の 貫通細孔の温度はプラズマ10の発生により高くなる が、電極板2に設けられた貫通梱孔5のエッチングガス 流入側(図6の電極板2の上側)は冷却されており、冷 却されているエッチングガス流入側近傍の貫通細孔内壁 に、エッチングガス中のCHF、またはCF、などが固 化し、固体のC、F、となって貫通細孔内壁に付着し (以下、この付着物をデポ物11という)、このエッチ ングガス流入側近傍の貫通細孔内壁に付着したデポ物1

り脱落してパーティクルとなり、このパーティクルがS i ウェハに付着してSiウェハの不良品が発生する。 【0005】エッチングガス7により脱落してパーティ クルとなるのを防止するには、従来は、貫通細孔内壁に 付着したデポ物11が脱落する前に電極板2をプラズマ エッチング装置から定期的に取り出して洗浄し、貫通細 孔内壁に付着したデポ物11の量を少量に保つことによ りパーティクルの発生を防止している。

3

[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかし、前記従来のよ 10 うに、電極板2をプラズマエッチング装置から定期的tr 取り出して洗浄するには、プラズマエッチング装置の作 動をいったん止めて電極板2をプラズマエッチング装置 から取り出し、電極板2の洗浄終了後プラズマエッチン グ装置を再び立ちあげなければならないところから、時 間的ロスが大きく、そのためSiウェハのブラズマエッ チング効率の低下は避けられなかった。この発明は、長 持間プラズマエッチングを行っても貫通細孔内壁に付着 したデポ物が脱落することのない電極板を提供すること である。

[0007]

[課題を解決するための手段] 本発明者等は、従来より 長持間プラズマエッチングを行っても貫通細孔内壁に付 着したデポ物が脱落することがなく、したがって電極板 の定期的洗浄回数を少なくしてSiウェハのプラズマエ ッチング効率を向上させるべく研究を行った結果、エッ チングガス流入側近傍の貫通細孔の径を所定の貫通細孔 の得より大きくすると、エッチングガス流入側近傍の首 通細孔内を流れるエッチングガスの流速が緩められ、貫 通細孔内壁に付着したデポ物の流速による脱落が抑えら 30 れてパーティクルの発生が激減し、したがって電極板の 定期的洗浄回数を少なくしてSiウェハのブラズマエッ チングを従来よりも効率良く行うことのできる、という 研究結果が得られたのである。

[0008] この発明は、かかる研究結果に基づいてな されたものであって、(1)電極板の厚さ方向に平行に 貫通細孔が設けられているブラズマエッチング用電極板 において、プラズマエッチング用電極板に設けられた前 記貫通細孔のエッチングガス流入側の径を、エッチング ガス流出側の経よりも大きくしたプラズマエッチング用 40 電極板、に特徴を有するものである。

【0009】との発明のプラズマエッチング用電極板の 厚さ方向に平行に設けられた貫通細孔の最も好ましい断 面拡大図を図1に示す。図1において8は大径ストレー ト孔部分、9は小径ストレート孔部分、2は電極板であ る。図1に示される大径ストレート孔部分8 および小径 ストレート孔部分9からなる貫通細孔5を設けた電極板 2にエッチングガス7を流しながらプラズマエッチング を行うと、図2に示されるように、エッチングガス流出

生により高くなるが、電極板2に設けられた普通細孔5 のエッチングガス流入側の大径ストレート孔部分9は冷 却されており、冷却されているエッチングガス流入側近 傍の大径ストレート孔部分9の内壁にエッチングガス中 のCHF,またはCF, などが固化し、固体のC、F。 となってデポ物11として付着する。この現象は従来と 同じであるが、との発明のプラズマエッチング用電極板 に設けられた貫通細孔5はエッチングガス流入側に大谷 ストレート孔部分9が設けられており、大径ストレート 孔部分9におけるエッチングガスの流速は小径ストレー ト孔部分8におけるエッチングガスの流速よりも遅くな り、デポ物11が大得ストレート孔部分9の内壁から到 離する力が小さくなり、デポ物11が脱落しにくくなっ て電極板の洗浄を必要とするまでの使用寿命が長くな り、定期的洗浄回数を減らすことができるのである。 【0010】との発明のプラズマエッチング用電極板に 設けられた大径ストレート孔部分8および小径ストレー ト孔部分9からなる貫通細孔5は、図3に示されるよう に、電極板原板の一方の面からドリル(図示せず)によ り大径ストレート孔部分8を形成し、ついで、電極板の 20 他方の面からドリル12により小径ストレート孔部分9 を形成することにより形成することができる。前記大径 ストレート孔部分8および小径ストレート孔部分9は同 軸状に形成されていることが好ましい。電極板に貫通細 孔を形成する方法として、ドリルが使用されるが、その 中でもダイヤモンドドリルによる加工が最も好ましい。 【0011】 この発明のプラズマエッチング用電極板 は、図1に示されるように、大径ストレート孔部分8お よび小径ストレート孔部分9を設けた電極板に限定され るものではなく、図4に示されるように、少なくとも1 つの中径ストレート孔部分13を大径ストレート孔部分 8と小径ストレート孔部分9の間に設けても良く、さら に図5に示されるように、前記貫通細孔5はエッチング ガス流入側に形成された大径テーバー孔部分14と、エ ッチングガス流出側に形成された小径ストレート部分9 からなり、前記大径テーパー孔部分は前記小径ストレー ト孔部分に向かってテーパー状に小径化し、小径ストレ 〜ト孔部分に接続されていることが好ましい。

【0012】とれらのととから、との発明は、(2)電 極板の厚さ方向に平行に貫通細孔が設けられているプラ ズマエッチング用電極板において、前記普通細孔は、エ ッチングガス流入側に形成された大径ストレート孔部分 と、エッチングガス流出側に形成された前記大径ストレ ート孔部分よりも小径の小径ストレート孔部分からなる ブラズマエッチング用電極板、(3)電極板の厚さ方向 に平行に普通細孔が設けられているプラズマエッチング 用電極板において、前記貫通細孔は、エッチングガス流 入側に形成された大径ストレート孔部分と、エッチング ガス流出側に形成された小径の小径ストレート孔部分 側の小径ストレート孔部分9の温度はプラズマ10の発 50 と、前記大径ストレート孔部分と小径ストレート孔部分

の間に形成された大径ストレート孔部分の径よりも小さ くかつ小径ストレート孔部分の径よりも大きい中径スト

レート孔部分とからなるプラズマエッチング用電極板、 (4) 電極板の厚さ方向に平行に貫通細孔が設けられて いるプラズマエッチング用電板板において、前記貫通網 孔は、エッチングガス流入側に形成された大径テーパー 孔部分と、エッチングガス流出側に形成された小径スト レート孔部分からなり、前記大径テーバー孔部分は前記 小径ストレート孔部分に向かってテーパー状に小径化 し、小径ストレート孔部分に接続されているプラズマエ 10 ッチング用電極板、に特徴を有するものである。

【0013】前記(1)~(4)のプラズマエッチング 用電極板は、いずれも単結晶シリコン板、多結晶シリコ ン板、カーボン、アモルファスカーボン、炭化ケイ素、 窒化ケイ素の内のいずれかで構成されていることが好ま しい。したがって、この発明は、単結晶シリコン板、多 結晶シリコン板、カーボン、アモルファスカーボン、炭 化ケイ素、窒化ケイ素の内のいずれかで構成されている 前記(1)~(4)のプラズマエッチング用電極板に特 徴を有するものである。その中でも単結品シリコン板ま 20 たは多結晶シリコン板で構成されることが最も好まし

43. 【0014】この発明のプラズマエッチング用電極板の 貫通網孔構造は、通常より厚い5~20mmの厚さを有 する電極板に適用することができ、前記プラズマエッチ ング用電極板に設けられたエッチングガス流出側に設け られた貫通細孔の小径ストレート孔部分の径は0.2~ 8 mmを有し、エッチングガス流入側に設けられた 大得ストレート孔部分または大得テーバー孔部分の得は 小径ストレート孔部分の径の1,01~10倍(一層好 30 (SCCm)、 ましくは4~8倍)の範囲内にあり、さらに小径ストレ ート孔部分の長されは電板板の厚さHの0、25~0、

75倍であることが必要である。 【0015】したがって、この発明は、(6)厚さ:5 ~20mmを有し、プラズマエッチング用電極板に設け られたエッチングガス流出側に設けられた貫通細孔の小 径ストレート孔部分の径は0、2~0、8mmを育し、

エッチングガス流入側に設けられた貫通細孔の径はエッ チングガス流出側に設けられた背流細孔の径の1.01 ~10倍の範囲内にあり、さらに小径ストレート孔部分 の長さhは電極板の厚さHの0, 25~0, 75倍の節 開内にあるプラズマエッチング用電極板 に特徴を有す るものである。

[0016] 【発明の実施の形態】実施例1

直胴部の直径:300mm、長さ:300mmを有し、全 長:600mの無欠陥単結晶シリコンインゴットを用意 し、このインゴットをダイヤモンドハンドソーにより厚 さ:12mmに切断し、研摩加工して直径:280mm 厚 さ:10mmの寸法を有する単結品シリコン板を多数個作 製した。

【0017】この単結品シリコン板の片面にダイヤモン ドドリルにより表1に示される直径および長さを有する 大径ストレート孔部分を明け、ついでこの大径ストレー ト孔部分を明けた単結晶シリコン板の反対側の片面から ダイヤモンドドリルにより表1に示される直径および長 さを有する小径ストレート孔部分を明けることにより本 発明電極板1~5を作製した。さらに表1に示される直 径を有する小径ストレート孔部分のみを開けることによ り従来電極板1を作製した。

[0018] 一方、直径:8インチのSiウエハを用意 し、これをプラズマエッチング装置にセットし、さらに 本発明電極板1~5および従来電極板1をブラズマエッ チング装置にセットし、

チャンパー内圧力: 250 mTorr、

ガス流量比:Ar/CF,/CH,=20/30/30 高周波電力:700W.

エッチング時間: 1 min...

の条件でプラズマエッチングを行ない、Siウエハ表面 に付着した直径: 0. 1 u m以上のパーティクル数を測 定し、その結果を表1に示した。

[0019]

【表1】

8

			黄齑粕孔 ()	単位:mm)		直径:0.1
種別		大価ストレート孔部分		小径ストレート孔部分		μm以上の パーティクル
		直径	長さ	直径	長さ	数 (個)
	1	2. 5	2. 5	0. 5	7. 5	15
本発明電極板	2		4. 0		6. 0	1 0
	3		5. 0		5. 0	8
	4		6. 0		4. 0	8
	5		7. 5		2. 5	8
征来電 極板1		0.5	1 0	4.6		

(電極板の厚さ: 10mm)

【0020】表1に示される結果から、本発明電極板1 ~5は、従来電極板 1 に比べて直径: 0. 1 µm以上の バーティクル数が格段に少ないことがわかる。

【0021】寒旋例2

実施例1で作製した厚さ:10mmの単結晶シリコン板 に実施例1と同様にしてダイヤモンドドリルにより表2 に示される直径および長さを有する大径ストレート孔部 分および小径ストレート孔部分を明けることにより本発米

*明電極板6~10を作製した。さらに表2に示される直 径を有する小径ストレート孔部分のみを開けることによ り従来電極板2を作製し、実施例1と同じ条件でプラズ 20 マエッチングを行ない、Siウエハ表面に付着した直 径:0.1 μ m以上のパーティクル数を測定し、その結 果を表2に示した。 [0022]

			黄通粗孔 ()	¥位:mm)		直径:0.1
種別		大径ストレート孔部分		小径ストレート孔部分		μm以上の パーティクル
		直径	長さ	直径	長さ	数 (便)
本兒明電極板	6	2. 0	2. 5	0.45	7. 5	1 4
	7		4. 0		6. 0	11
	8		5. 0		5. 0	8
	9		6. 0		4. 0	8
	10		7. 5		2. 5	8
従来電 極板 2		-		0.45	10	5 2

【表2】

(数極板の厚き: 10mm)

【0023】表2に示される結果から、本発明電極板8 ~10は、従来電極板2に比べて直径:0、1 um以上 のバーティクル数が格段に少ないことがわかる。 【0024】実施例3

実施例1で作製した単結晶シリコンインゴットから厚 さ: 16 mmの単結晶シリコン板を作製し、実施例1と 同様にしてダイヤモンドドリルにより表3に示される直 径および長さを有する大径ストレート孔部分および小径 ストレート孔部分を開けることにより本発明電極板 1 1

~15を作製した。さらに表3に示される直径を有する 小径ストレート孔部分のみを明けることにより従来電極 板3を作製し、実施例1と同じ条件でプラズマエッチン グを行ない、Siウエハ表面に付着した直径:0.1 u m以上のバーティクル数を測定し、その結果を表3に示 Utc. [0025]

[表3]

	,					10
44. 30		黄通板孔(単位:mm)				直径:0.1
		大径ストレート孔部分		小径ストレート孔部分		μm以上の パーティクル 数
		底径	長さ	直径	長さ	(個)
	11		4. 0		12.0	12
本発明	12		6. 0		10.0	8
準	13	1. 8	8. 0	0.3	8. 0	6
板板	14		10.0		6. 0	6
	15		12.0	1	4. 0	6

(電板板の厚さ:16mm)

【0026】表3に示される結果から、本発明電極板1 1~15は、従来電極板3に比べて直径:0.1 um以 上のパーティクル数が格段に少ないことがわかる。な お、実施例では、図1~図3に示される大径ストレート 20 図である。 孔部分および小径ストレート孔部分からなる貫通細孔を 有する電極板について示したが、図4および図5に示さ れる貫通細孔を有するプラズマエッチング用電極板につ いても同じ効果が得られることを確認した。

[0027]

【発明の効果】上述のように、この発明のプラズマエッ チング用電極板を用いてプラズマエッチングすると、長 持間プラズマエッチングしても直径: O. 1 um以上の 大きなパーティクルの発生がなく、したがってこの発明 のプラズマエッチング用電極板は長持間洗浄することな 30 く使用することができるところから電極板の洗浄回数を 減らすことができ、さらにSiウェハのブラズマエッチ ングによる不良品発生もないところから、従来よりも効 率よくSiウェハのプラズマエッチングを行うことがで き、半導体装置産業の発展に大いに貢献しうるものであ

【図面の簡単な説明】

【図1】 この発明のプラズマエッチング用電極板の断面 図である。

【図2】この発明のプラズマエッチング用電極板の大径 40 13 中径ストレート孔部分 ストレート孔部分内壁にデポ物が付着した状態を示す断 面説明図である。

[図3] この発明のプラズマエッチング用電極板を製造 方法を示す断面説明図である。

[図4] この発明のプラズマエッチング用電極板の断面

【図5】 この発明のプラズマエッチング用電極板の断面 図である。


「図6」従来のプラズマエッチング用電極板の課題を説 明するための断面説明図である。


【図7】従来のプラズマエッチング装置の断面説明図で ある。

[符号の説明]

16

- 1 真空容器
- 2. 電極板
- 3 架台 4 Siウェハ
- 5 普通細孔
- 6 高周波紫道
- 7 プラズマエッチングガス
- 8 大谷ストレート孔部分
- 9 小径ストレート孔部分 10 ブラズマ
- 11 デポ物
- 12 ドリル
- 14 大径テーパー孔部分





フロントページの続き

(72)発明者 米久 孝志 兵庫県三田市テクノバーク12-6 三菱マ テリアル株式会社三田工場内 Fターム(参考) 5F004 AA14 AA15 BA09 BB11 BB18 BB28 BC08 DA01 DA16 DA23